

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ

MOBİNEL®

Готовая программа

1К автоэмаль изготовлена из высококачественной алкидной смолы, светостойких и атмосферостойких пигментов, разбавителей и вспомогательных веществ. Применяется для ремонта легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. 1К автоэмаль смешивается со специальным разбавителем MOBİNEL ZS или MOBİNEL ISO отвердителем в зависимости от температуры и условий, в которых проводится окраска. Характеризуется особой прочностью и износостойкостью после окончательной полимеризации.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л
-----------------	-------------------------------

	MOBİNEL 1К РАЗБАВИТЕЛЬ		MOBİNEL ISO ОТВЕРДИТЕЛЬ	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,5 л 6 x 1,0 л	Артикул: 40758301 40758302	Упаковка: 12 x 0,5 л	Артикул: 40708101

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    
---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.
-----------------------------------	--

ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBİNEL 2К грунт-наполнитель либо MOBİNEL 1К праймер low VOC в случае локального ремонта.
---------------------	---

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBİNEL Антисиликоновым чистящим средством.
-------------------------------	---

	 Тщательное перемешивание		
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Пропорции смешивания по объему:	 1 ч ок. 20%	MOBİNEL алкидная автоэмаль MOBİNEL ISO отвердитель
		 1 ч ок. 20%	MOBİNEL алкидная автоэмаль MOBİNEL 1К разбавитель
	 Пропорции смешивания По весу:	 100 г 19 г	MOBİNEL алкидная автоэмаль MOBİNEL ISO отвердитель
		 100 г 17 г	MOBİNEL алкидная автоэмаль MIX MOBİNEL 1К разбавитель

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ

MOBHEL®

Готовая программа

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Рабочая вязкость:	18–20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
		Проверка цветового соответствия:	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2–1,4 мм 2–2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2–3 слоя = 50–60 мкм
		Межслойный интервал:	5–10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	MOBHEL 1K разбавитель: 16 ч MOBHEL ISO отвердитель: 10 ч
		При 60°C:	MOBHEL 1K разбавитель: 60 мин MOBHEL ISO отвердитель: 45 мин
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	4 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.