

# 2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ

# MOBİNEL®

## Готовая программа


Высокоглянцевая двухкомпонентная автоэмаль выпускается на основе акриловой смолы и пигментов. Покрытие обладает отличной атмосферной и механической стойкостью, коротким временем сушки. Акриловая автоэмаль не требует финишного покрытия лаком. Применяется для ремонта легкового, грузового и коммерческого транспорта.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,75 л
-----------------	--------------------------------

<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>MOBİNEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 9900</b>					
	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,375 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41947801 41947804				
	<b>MOBİNEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100</b>		<b>MOBİNEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300</b>		<b>MOBİNEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500</b>	
	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л 6 x 1,0 л 4 x 2,5 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672261 41672222 41672203 41672214	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л 6 x 1,0 л	<b>Артикул:</b> 41672661 41672602	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672701 41672714
	<b>MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100</b>		<b>MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300</b>		<b>MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500</b>	
<b>Упаковка:</b> 12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672151 41672114	<b>Упаковка:</b> 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672314	<b>Упаковка:</b> 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672914	

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  
С.И.З.**

















<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b>	Перечень цветов в таблице плотностей на стр. 90 MOBİNEL Веер готовых цветов.
		2К материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
		Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.

<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Любой MOBİNEL 2К грунт-наполнитель, MOBİNEL 1К грунт-наполнитель QDry либо MOBİNEL 1К праймер low VOC в случае локального ремонта.
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBİNEL Антисиликоновым чистящим средством.

# 2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ

Готовая программа

**MOBIHEL®**




ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Тщательное перемешивание</b>		
			 2 ч MOBIHEL 2К акриловая автоэмаль 1 ч MOBIHEL отвердитель 1500 ок.10% MOBIHEL разбавитель 2500	
		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>		 2 ч MOBIHEL 2К акриловая автоэмаль 1 ч MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900 ок.10% MOBIHEL разбавитель 2100
				 2 ч MOBIHEL 2К акриловая автоэмаль 1 ч MOBIHEL отвердитель 1300 ок.10% MOBIHEL разбавитель 2300
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>		 100 г MOBIHEL 2К акриловая эмаль 48 г MOBIHEL отвердитель 1500 13 г MOBIHEL разбавитель 2500
				 100 г MOBIHEL 2К акриловая эмаль 48 г MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900 13 г MOBIHEL разбавитель 2100
			 100 г MOBIHEL 2К акриловая эмаль 48 г MOBIHEL отвердитель 1300 13 г MOBIHEL разбавитель 2300	
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	2 часа / 20°C	
		<b>Рабочая вязкость:</b>	18 – 20 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C	
		<b>Проверка цветового соответствия:</b>	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для проверки цветового соответствия	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Нанесение:</b>	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 18 – 20 сек рекомендована дюза: 1,3 – 1,4 мм DIN 53211Φ4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		<b>Количество слоев:</b>	2 – 3 слоя = 50 – 60 мкм	
		<b>Межслойный интервал:</b>	10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C	

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.

# 2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ

Готовая программа

**MOBHEL®**

ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: 16 часов При 60°C: 30 мин
		ИК коротковолновая сушка: 8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения: 4 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>	

# ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТЕЙ

## 2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ

**MOBHEL®**

Готовая программа

арт.	наименование	плотность
41843802	1035 ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ	1,196 г/мл
41676702	107 БАКЛАЖАН	1,024 г/мл
41678202	110 РУБИН	1,108 г/мл
41678902	118 КАРМЕН	1,047 г/мл
41676802	127 ВИШНЯ	1,058 г/мл
47054202	140 ЯШМА	1,013 г/мл
41843702	170 ТОРНАДО'98	1,105 г/мл
41842202	180 ГРАНАТ	1,018 г/мл
47054302	182 РОМАНС	1,010 г/мл
41677802	201 БЕЛЫЙ	1,205 г/мл
41676902	202 БЕЛЫЙ	1,203 г/мл
41947402	210 ПРИМУЛА	1,191 г/мл
41677902	215 САФАРИ	1,196 г/мл
41678002	233 БЕЛЫЙ	1,203 г/мл
41678102	235 БЕЖЕВЫЙ	1,168 г/мл
41843202	236 БЕЖЕВЫЙ	1,190 г/мл
41946602/ 47958402	240 БЕЛЫЙ	1,206 г/мл
41946402	299 ТАКСИ ЖЕЛТАЯ	1,233 г/мл
41843602	303 ХАКИ	1,060 г/мл
47054402	304 НАУТИЛУС	1,014 г/мл
41677002	307 ЗЕЛЕНЫЙ САД	1,037 г/мл
41843902	355 ГРЕНАДИР	1,115 г/мл
47902402	368 НЕССИ	0,990 г/мл
41677102	377 МУРЕНА	1,016 г/мл
41946802	394 ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ	1,037 г/мл
41843502	403 МОНТЕ-КАРЛО	1,038 г/мл
41679102	420 БАЛТИКА	1,022 г/мл
41843302	425 ГОЛУБАЯ АДРИАТИКА	1,160 г/мл
41947102	428 МЕДЕО	1,112 г/мл
41677202	447 СИНЯЯ НОЧЬ	1,020 г/мл
41679302	449 ОКЕАН	1,018 г/мл
41843002	456 ТЕМНО-СИНИЙ	0,998 г/мл
41843402	464 ВАЛЕНТИНА	1,087 г/мл

арт.	наименование	плотность
41844002	470 БОСФОР	1,062 г/мл
41843102	509 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	1,108 г/мл
41946902	564 КИПАРИС	1,063 г/мл
41677302	601 ЧЕРНЫЙ	0,990 г/мл
41842902	671 СВЕТЛО-СЕРЫЙ	1,173 г/мл
41947202	793 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ	0,998 г/мл
47016702	TOYOTA 040 БЕЛАЯ	1,207 г/мл
47018302	DAEWOO 10 L CASABLANCA WHITE	1,204 г/мл
47054602	DAEWOO 71L MEXICO RED	1,024 г/мл
47054702	FORD B3 DIAMOND WHITE	1,204 г/мл
47054802	FORD ED APORTO RED	1,003 г/мл
47054902	FORD P9 SPANISH ROT	1,001 г/мл
47055002	MAZDA NU VINTAGE RED	1,001 г/мл
47055102	MAZDA SQ BLAZE RED	1,006 г/мл
47055202	MERCEDES 147 ARKTIK WEISS	1,201 г/мл
47055302	MERCEDES 904 DUNKEL BLAU	0,994 г/мл
47055502	OPEL 474 CASABLANCA WEISS	1,205 г/мл
47055602	VOLKSWAGEN L90E ALPIN WEISS	1,204 г/мл
47055802	VOLKSWAGEN LY3D TORNADO ROT	0,998 г/мл
47056302	VOLKSWAGEN R902 GRAU WEISS	1,199 г/мл