

2K МАТОВАЯ ДОБАВКА

арт.	helios арт.	объём	упак.
41887721	40276201	0,5 л	6 шт



Показатели блеска покрытия при различном весовом добавлении MOBİNEL 2K матовой добавки:

Смешивание по весу		Блеск (%)	
Основной продукт	2K матовая добавка	блеск 20°	блеск 60°
90	10	65 - 85	85 - 90
80	20	45 - 65	80 - 85
70	30	40 - 55	70 - 80
60	40	15 - 35	50 - 70
50	50	5 - 20	40 - 60

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

2K матовая добавка используется для придания матового эффекта 2K эмалям и 2K лакам MOBİNEL. Максимальное добавление составляет 100% от общего объёма. При добавлении 2K матовой добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать её со слабоукрывистыми цветами. Для тёмных цветов требуется большее количество добавки для достижения такого же матового эффекта, как и для светлых цветов.



MOBİNEL 2K добавка для матирования добавляется в 2K акриловые покрытия в соответствии с ожидаемой степенью блеска до 100%



Время сушки зависит от рекомендаций на основной продукт



Процент отвердителя рассчитывается от суммарного объёма согласно рекомендации на основной продукт



12 мес



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!

Факторы, влияющие на степень блеска

Показатель	степень блеска выше	степень блеска ниже
интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
толщина пленки	более толстая	менее толстая
отвердитель	медленный	быстрый
разбавитель	медленный	быстрый
рабочая вязкость	высокая	низкая
способ высыхания	ускоренная сушка в ОСК	естественная сушка
содержание сухого остатка в отвердителе	выше	ниже