

RADEX 2K EXPRESS – двухкомпонентный акриловый быстросохнущий прозрачный лак Express с высоким содержанием сухого остатка. Предназначен для локального ремонта небольших поверхностей. Легко наносится, хорошо растекается и очень быстро сохнет в естественных условиях.

## ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Хорошо растекается
- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям
- Отлично полируется
- Не теряет блеск со временем
- Сокращает сроки ремонта

## ПРИМЕЧАНИЕ:

2K EXPRESS – быстросохнущий лак, рекомендованный для воздушной сушки. Имеет преимущество в сушке при локальном ремонте (локальным считается ремонт, площадь которого не превышает лист бумаги формата А4).

Нанесение на большие поверхности не рекомендуется, так как может образоваться перепыл.

Соблюдать температурный режим при покраске более +15°C и влажность не более 80%.

Хранить с плотно закрытой крышкой.

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
810002	2К Лак EXPRESS	1 л	1/6 шт
810105	Отвердитель VR 5 (очень быстрый) для Лака 2К EXPRESS	0,5 л	

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность 2К Лака EXPRESS	1 г/см <sup>3</sup>
Плотность Отвердителя VR 5 (очень быстрый)	
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/IB(e)(840) = 620 g/l

## ПОДЛОЖКИ:

Базовые краски


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	<p><b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:</b></p> <p><b>ПО ОБЪЕМУ:</b></p> <p>2 2К EXPRESS Лак</p> <p>1 Отвердитель VR 5 для Лака 2К EXPRESS</p> <p>+15 – 20% Разбавитель универсальный</p> <p><b>ПО ВЕСУ:</b></p> <p>100 г 2К EXPRESS Лак</p> <p>49г Отвердитель VR 5 для Лака 2К EXPRESS</p> <p>18 г Разбавитель универсальный</p>
	<p><b>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:</b></p> <p>30 мин при температуре +20°C</p>
	<p><b>ВЯЗКОСТЬ:</b></p> <p>DIN4 (+20°C) = 17 – 18 с</p>

**НАНЕСЕНИЕ:**

HVLP: Дюза: 1,2 – 1,3 мм  
Входное давление: 2 бара, наносить с расстояния 10 – 15 см  
Слой = 20 – 25 мкм  
Наносить в 2 слоя = ок. 50 мкм

**УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:** 7,2 м<sup>2</sup>/л (при 50 мкм)



Межслойная выдержка: 3 – 5 мин при температуре +20°C

**ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C:**

Сухой к пыли: 15 мин

«На отлип»: 2 ч

Монтажная прочность: 8 ч

Полная полимеризация: 5 дней

\* Сушка при +60°C допустима в течении 20 мин, однако повышенная температура может ухудшить блеск покрытия и может потребоваться последующая полировка.



Выдержка перед сушкой: 10 мин

**ИК-СУШКА:** 8 – 12 мин

При расстоянии до детали 70 – 80 см

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Используйте растворитель.

**СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

2К EXPRESS Лак: 2 года

Отвердитель для 2К EXPRESS Лака: 1 год

Хранить в закрытой оригинальной упаковке

**ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.