



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL Prestige

Применение:

Программа «**MOBIHEL Prestige**» содержит 6 базовых эмалей следующих основных цветов: SILVER UNIVERSE, BROWN SAND, GREEN OCEAN, PURPLE RAIN, GOLDEN FOREST и SHINING STONES, которые дают практически неограниченное количество оттенков при различных вариантах смешивания. Подготовленная базовая эмаль **MOBIHEL Prestige** используется в сочетании с **MOBIHEL 2K MS** или **MOBIHEL 2K HS** бесцветным лаком для отделочной окраски легковых и других автомобилей. Желаемый оттенок выбирается с помощью цветового веера **MOBIHEL Prestige** или в комбинации с другими смесительными лаками из системы **MOBIHEL**.

Для наиболее эффектных цветовых переходов выбираются темные подложки (M361, M362, M364), напыленные до укрывистости. При использовании светлых подложек (M301, M302) эффектность цветов получается менее выраженной.

Каждая от основных базовых эмалей может смешиваться с остальными **MOBIHEL** базовыми MIX компонентами, причем должны соблюдаться следующие основные правила:

- максимальное добавление черных эмалей для смешивания (M361, M362, M364) составляет 10%! При передозировке эффект быстро теряется.
- максимальное добавление других цветных, транспарентных эмалей для смешивания составляет 20%! При передозировке эффект переливания цветов перекрывается.
- не смешивать **MOBIHEL Prestige** базы с базами, имеющими хорошую укрывистость (M301, M302, M315, M450, M451 и т.д.)

Цвета:

MOBIHEL Prestige – Brown Sand
MOBIHEL Prestige – Golden Forest
MOBIHEL Prestige – Green Ocean
MOBIHEL Prestige – Purple Rain
MOBIHEL Prestige – Shining Stones
MOBIHEL Prestige – Silver Universe



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



Примечание:

Цвет и насыщенность металлик эффекта во многом зависят от способа и условий нанесения. Очень важно соблюдать следующие параметры: расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности, диаметр сопла, подача эмали, давление, рабочая вязкость и т. д. Поэтому рекомендуется, особенно при частичной окраске, для подбора желаемого тона предварительно отрегулировать параметры. При частичной окраске рекомендуется техника окраски «плавным переходом».

Подложка:

- жель, защищенная MOBIHEL 2K вторичной грунтовкой 3:1 универсал low VOC или
- жель, защищенная MOBIHEL 2K HS 4:1 компактпаймером low VOC

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

	20 - 22 сек DIN 53211 Ф 4 мм/20°C MOBIHEL разбавитель для базы 3100 (около 50%)
	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар 2 слоя = 15 - 22 мкм
	10 - 15 мин/20°C
	ДАЛЬНЕЙШАЯ ОКРАСКА: MOBIHEL 2K бесцветные лаки
	3 года 20°C