

1K ПРАЙМЕР LOW VOC






MOBHEL®


LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместим с любым MOBHEL грунтом-наполнителем. Преимуществом 1K праймера low VOC является короткое время сушки. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л 6 x 1,0 л	40707102 – оливковый 40926402 – серый

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	41672151 41672114	4 x 5,0 л	41672314	4 x 5,0 л	41672914	

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	оливковый, серый
	Плотность:	оливковый: 0,939 г/мл серый: 0,933 г/мл
		2004/42/II B(c) (780) 720. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 780 г/л. VOC настоящего материала составляет 720 г/л.









ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий.
--------------	--------------------------------------

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением праймера поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBHEL Анти-силиконовым чистящим средством.
---------------------------	--

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		1 ч	MOBHEL 1K праймер low VOC
				20-30%	MOBHEL разбавитель 2500
				1 ч	MOBHEL 1K праймер low VOC
				20-30%	MOBHEL разбавитель 2100
				1 ч	MOBHEL 1K праймер low VOC
				20-30%	MOBHEL разбавитель 2300

1К ПРАЙМЕР LOW VOC

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">18°C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">5°C</div> <div>100 г MOBIHEL 1К праймер low VOC 20-30 г MOBIHEL разбавитель 2500</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">27°C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">18°C</div> <div>100 г MOBIHEL 1К праймер low VOC 20-30 г MOBIHEL разбавитель 2100</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">35°C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">27°C</div> <div>100 г MOBIHEL 1К праймер low VOC 20-30 г MOBIHEL разбавитель 2300</div> </div> </div>
		Рабочая вязкость:	20 – 30 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,5 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1 – 2 слоя = 10 – 15 мкм 2 – 3 слоя = 20 – 25 мкм в зависимости от требуемой толщины
		Кисть	50 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C MOBIHEL разбавитель 2100
		Межслойный интервал:	5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1 – 2 слоя = до 15 мин 2 – 3 слоя = до 30 мин
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	2К грунты-наполнители MOBIHEL или все финишные покрытия MOBIHEL в случае небольшой площади ремонта*
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	12 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но в случае локального ремонта допускается окраска непосредственно на 1К праймер low VOC.