

1К ГРУНТ / PRIMER

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений



арт.	цвет	объём	упак.
40926402	серый	1 л	6 шт
40707102	оливковый		

Видео
«Система нанесения
акриловой эмали 2К МИКС»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, быстросохнущий, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместимость с любым МОВИHEL грунтом-наполнителем.

ПОДЛОЖКИ:

Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



По весу:
100 гр
16 гр

1К Грунт / Primer
разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



По объёму: 1 + 15–20%
1

1К Грунт / Primer
разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



20–25 сек
DIN 53211 в 4 мм/20°C



1,3–1,4 мм
2–2,5 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2–3 тонких слоя = 25–30 мкм



Между слоями:
5–10 мин/20 °C



20 °C = 2 ч
60 °C = 20 мин



Дальнейшие покрытия:
МОВИHEL грунты-наполнители



24 мес