


1К ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBHEL®

Низкое содержание летучих органических соединений / LOW VOC

1К Грунт обладает отличной адгезией к стальной и оцинкованной поверхности, к алюминию, а также грунту-наполнителю. Усовершенствованная распылительная головка позволяет наносить минимально тонкие слои, предназначенные для изоляции подложки. Допускает нанесение финишных покрытий.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 48079206А – белый 40926402А – серый 40707102А – оливковый 48079306А – черный
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев: Наносить с расстояния 25–30 см 1–2 слоя = 10–15 мкм
		Межслойный интервал: 3–5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: сушка «на отлип»: 10–20 мин полное высыхание: 1 час
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение: Грунты-наполнители MOBHEL. При толщине пленки 1К грунта более 15 мкм все финишные покрытия MOBHEL.
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала