










2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOVINEL®

Шлифуемая версия

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений












Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя, допустимо нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, все виды OEM покрытий. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 41793602
MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41825601 41825612 41825614
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,252 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOVINEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему: 3 ч MOVINEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 1 ч MOVINEL отвердитель 700
		Пропорции смешивания по весу: 100 гр MOVINEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 26 гр MOVINEL отвердитель 700

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOBHEL®

Шлифуемая версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	1 – 2 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	28 – 32 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,6 – 2,0 мм допустимый диапазон, рекомендовано: 1,6 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 80 – 120 мкм (в зависимости от требуемой толщины)
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1,5 часа = 40 мкм 4 – 5 часа = 120 мкм
		При 60°C:	20 мин = 40 мкм 30 мин = 120 мкм
ШЛИФОВАНИЕ		ИК коротковолновая сушка:	15 – 20 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
		Сухое шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Шлифование с применением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOVINEL®

Нешлифуемая версия



LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя, допустимо нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, все виды OEM покрытий. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 41793602
-----------------	--------------------------------	-----------------------------


	MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,25 л	41825601	12 x 0,5 л	41672151
	6 x 1,0 л	41825612	4 x 5,0 л	41672114
	4 x 5,0 л	41825614		

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
---	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,252 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	









ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.
---------------------	--

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOVINEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.
-------------------------------	---

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	3 ч MOVINEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC
			1 ч MOVINEL отвердитель 700
			20% MOVINEL разбавитель 2100

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOBHEL®**Нешлифуемая версия**

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBHEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 26 г MOBHEL отвердитель 700 20 г MOBHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	до 3 часов / 20°C
		Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1 – 2 слоя = 15 – 40 мкм
		Межслойный интервал:	до 10 мин / 20°C пред нанесением дальнейших покрытий: 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ			Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ			Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO ₂ . Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ