

## 2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / FILLER UNIVERSAL

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений



арт.	цвет	объём	упак.
41793602	серый	0,75 л	6 шт

Видео  
нанесения грунта



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя. Обеспечивает отличную антикоррозийную защиту поверхности. Может наноситься непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, а так же все виды OEM покрытий. Отличная адгезия.

Работает как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрым-по-мокрому» при добавлении MOBHEL 2K разбавитель 2100 (15–20%). Лёгкое сухое и мокрое шлифование.

### ПОДЛОЖКИ:

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, ПЭ шпатлёвки. Поверхность должна быть очищена, обезжирена и отшлифована.



По весу:  
100 гр 2K HS 3:1 грунт-наполнитель  
26 гр отвердитель 700



Между слоями: 10–15 мин/20°C  
Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин/20°C



Дальнейшие покрытия:  
все финишные покрытия MOBHEL



По объёму: 3:1 без разбавления  
3 2K HS 3:1 грунт-наполнитель  
1 отвердитель 700



Толщина 40 мкм: Толщина 120 мкм:  
20 °C = 1,5 ч 20 °C = 4–5 ч  
60 °C = 20 мин 60 °C = 30 мин



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



28–32 сек DIN 53211 Ф4 мм/20°C



15–20 мин  
расстояние до детали: 70–80 см



1,6–1,8 мм 2–2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)  
1 слой – 40 мкм  
3 слоя – 120 мкм



P360 – P600



P600 – P1200



24 мес