

2K HS 3:1 ГРУНТ – НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC



LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Возможно применение как в качестве первичного грунта, так и грунта-наполнителя. Может наноситься непосредственно на металл, сталь, оцинкованную сталь и алюминий. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 41793602
MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41825601 41825612 41825614
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,252 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать абразивами P220 – P280 и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему: 3 ч MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 700
		Пропорции смешивания по весу: 100 гр MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 26 гр MOBIHEL отвердитель 700

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 3:1 ГРУНТ – НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	28 – 32 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,6 – 1,8 мм допустимый диапазон, рекомендовано: 1,6 мм 2 – 2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1 слой = 40 мкм 3 слоя = 120 мкм
		Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 15 – 20 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1,5 часа = 40 мкм 4 – 5 часа = 120 мкм
		При 60°C:	20 мин = 40 мкм 30 мин = 120 мкм
		ИК коротковолновая сушка:	15 – 20 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
ШЛИФОВАНИЕ		Сухое шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Шлифование с применением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBIHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		