

2К АКРИЛОВЫЙ АВТОЛАК МИКС / MIX

MOBHEL®

Высокоглянцевая двухкомпонентная акриловая эмаль, стойкая к агрессивной среде. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла. Входит в программу MOBHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы цветоподбора или путем поиска в колорбоксе MOBHEL Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру. Поддерживается работа со спектрофотометром и программой учета, хранения и списания лакокрасочных материалов.

УПАКОВКА	Упаковка:
	6 x 0,5 л
	6 x 1,0 л 3 x 3,5 л

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 9900																		
	Упаковка:		Артикул:																
	6 x 0.375 л		41947801																
	MOBHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100																		
Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:									
6 x 0,25 л		41672291		6 x 0,5 л		41672661		6 x 0,5 л		41672701									
6 x 0,5 л		41672261																	
4 x 2,5 л		41672203																	
4 x 5,0 л		41672214																	
MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100						MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300						MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500							
Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:		Упаковка:		Артикул:	
12 x 0,5 л		40092812		4 x 5,0 л		41672314		4 x 5,0 л		41672914		4 x 5,0 л		41672914		4 x 5,0 л		41672914	
4 x 5,0 л		40118202																	

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	Колорбокс MOBHEL Expert Программа по цветоподбору MOBHEL Colour Navigator Программа по цветоподбору RASA ColorMaster Спектрофотометр COLOUR WIZARD
		Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.
		2К материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

2K АКРИЛОВЫЙ АВТОЛАК МИКС / MIX

MOBIHEL®

<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p>		 <p>Публикации для колориста</p>	 <p>Скачать пособие по колористике MOBIHEL</p>	 <p>Скачать программу MOBIHEL Colour Navigator</p>	 <p>О программе RASA ColorMaster</p>
<p>ТИП ПОДЛОЖКИ</p>	<p>Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель либо MOBIHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.</p>				
<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p>	<p>Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством.</p>				
<p>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</p>		<p>Колерование</p> <p>Компоненты нуждаются в тщательном перемешивании на установке для смешивания эмалей.</p>	<p>приготовьте цвет по рецепту. • 30 акриловых UNI пигментов</p>		
		<p>Пропорции смешивания по объему:</p>		<p>2 ч 1 ч ок.10%</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500</p>
				<p>2 ч 1 ч ок.10%</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900 MOBIHEL разбавитель 2100</p>
				<p>2 ч 1 ч ок.10%</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1300 MOBIHEL разбавитель 2300</p>
		<p>Пропорции смешивания по весу:</p>		<p>100 г 48 г 13 г</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500</p>
				<p>100 г 48 г 13 г</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1100 / 9900 MOBIHEL разбавитель 2100</p>
				<p>100 г 48 г 13 г</p>	<p>MOBIHEL 2K акриловая эмаль MIX MOBIHEL отвердитель 1300 MOBIHEL разбавитель 2300</p>
		<p>Жизнеспособность смеси:</p>	<p>2 часа / 20°C</p>		

2K АКРИЛОВЫЙ АВТОЛАК МИКС / MIX



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Рабочая вязкость:	17–20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
		Проверка цветового соответствия:	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2–1,3 мм 2–2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2–3 слоя = 50 – 60 мкм
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов
		При 60°C:	30 мин
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		ИК коротковолновая сушка:	8–12 мин расстояние до детали: 70–80 см
		Срок хранения:	4 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.



Актуальный ассортимент
MOBHEL 2K акриловой эмали MIX