

GRAVIHEL алкидный биндер 201

арт.	степень глянца	упаковка
48070203	глянцевый 004	3*3,9 л
48070206	71-90 %	1*15,8 л


Однокомпонентное быстросохнущее отделочное покрытие используется в качестве защитного покрытия для строительной и сельскохозяйственной техники, рельсовых транспортных средств и в прочей промышленной окраске стальных поверхностей, где требуется короткое время сушки.


Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15.


В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80:20.


Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85:15


Подложка:	GRAVIHEL алкидный грунт 20 RAL арт. 48071703 (3,9 л), серый 48092806 (20 л)
Тип:	алкидный
Вязкость при поставке:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,087-1,193 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 26% по весу: 59%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л)= макс.620
Теоретический расход готовой смеси:	6-8 м ² /л


- 


15-20% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки арт. 48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 26-28 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
- 

1,4 мм
2-3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 40-50 мкм
- 

между слоями 5-10 мин / 20°C
- 

сухое к пыли = 10 мин / 20°C
сухое на ощупь = 2 ч / 20°C
монтажная прочность = 10-12 ч / 20°C
полное высыхание = 24 ч / 20°C
полное высыхание = 40 мин / 60°C + 30 мин / 20°C
- 

8-12 мин на коротких волнах
- 

0-10% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки* арт. 48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 0,18-0,23" 60-150 бар
- 

GRAVIHEL алкидный биндер 201 + GRAVIHEL матирующая добавка для 1К алкидного биндера арт. 48073402 (1 л) при необходимости



Срок хранения в оригинальной упаковке: 4 года