

GRAVIHEL винил-акриловый биндер 301

10

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070303	полуматовый 002	3*3,9 л
48070306	16-40 %	1*15,8 л
48077403	полуглянцевый 003	3*3,9 л
48077406	41-70 %	1*15,8 л

Однокомпонентное отделочное финишное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает жестким условиям эксплуатации. Используется в качестве защитного покрытия для транспортных и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозийная защита. По сравнению с алкидным покрытием, покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства, более высокую твердость и стойкость. **Наносится непосредственно на оцинкованную жести (DUPLEX sistem), но, поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно провести испытания на адгезию.**

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80:20. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85:15.

Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

Тип:	винил - акриловый
Вязкость при поставке:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	301-002: 1,004-1,064 кг/л 301-003: 1,065-1,166 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 33% по весу: 53%
VOC:	2004/42/II Б (е)(840)800 VOC готового к использованию (г/л)= макс.800
Теоретический расход готовой смеси:	6-8 м ² /л



301-002

30-35% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового биндера арт. 48073104 (5 л)

301-003

30-35% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
25-27 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,4 мм
2-3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 60-70 мкм



между слоями 5-10 мин / 20°C



сухое к пыли = 15 мин / 20°C
сухое на ощупь = 40 мин / 20°C
монтажная прочность = 90 мин / 20°C
полное высыхание = 2 ч / 20°C
полное высыхание = 20 мин / 60°C + 20 мин / 20°C



301-002

до 20% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового биндера арт. 48073104 (5 л)

301-003

до 20% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)

0,18-0,23"
80-100 бар

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

