

GRAVIHEL винил-акриловый биндер 302 полуглянцевый

10

БИНДЕРЫ

арт. 48070403 3,9 л.
арт. 48070406 15,8 л.

Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает жёстким условиям эксплуатации.

Используется в качестве защитного покрытия для транспортных и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозийная защита.

По сравнению с алкидным покрытием, покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства, более высокую твердость и стойкость к ударам камней. Наносится непосредственно на оцинкованную жёсть (DUPLEX sistem), но, поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно выполнить испытания на адгезию. Рекомендуемое соотношение между биндером и тонерами составляет 85 : 15. В случае дополнительных требований к укрывистости доля тонеров может увеличиваться до соотношения 80 : 20.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85 : 15

Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.


Тип:	винил - акриловый
Блеск:	блеск 60° = 67 – 72%
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,069 – 1,191 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 38%
VOC:	2004/42/IB(e)(840)630 VOC готового к использованию (г/л)= макс.630
Теоретический расход готовой смеси:	6 - 7 м ² /л



30-35% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров, арт.48072902 (1л), 48072904 (5л)
40 - 45 сек. DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2 – 3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 60 мкм



между слоями 5-10 минут /20°C



сухое к пыли /20°C= 15 мин.
сухое на ощупь /20°C = 2 часа



до 5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров, арт.48072902 (1л), 48072904 (5л)
0,23 – 0,33 мм
80 – 200 бар



разбавление: не требуется
допускается нанесение кистью или валиком

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

