

# GRAVIHEL полиуретановый биндер 401

12

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070503	высокогляцевый 005 > 95 %	3*3,7 л
48070513		3*3,5 л
48070506		1*14,9 л

Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20.

В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость при поставке:	DIN4 /20°C = 140–150 сек
Плотность основного продукта:	1,0–1,084 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 50% по весу: 70%
VOC:	2004/42/II Б (д)(580)560 VOC готового к использованию (г/л)= макс.560
Теоретический расход готовой смеси:	9–10 м <sup>2</sup> /л



2:1 + 0–5% GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретанового биндера ЭКСТРА арт. 48073802 (1 л), 48073804 (5 л)  
GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт.48072702 (1 л), 48072704 (5 л)


Для температуры 27–35°C GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера медленный арт.4099504 (5 л)  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 2 ч



18–20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,4 мм  
2–3 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2–3 слоя = 50–60 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли = 30 мин / 20°C  
сухое на ощупь = 2,5 ч / 20°C  
монтажная прочность = 8–10 ч / 20°C  
полное высыхание = 10–12 ч / 20°C  
полное высыхание = 40 мин / 60°C + 30 мин / 20°C



8–12 мин на коротких волнах



0–5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)  
0,18–0,23"  
80–100 бар



Срок хранения в оригинальной упаковке: 4 года