

GRAVIHEL полиуретановый биндер 402

арт.	степень глянца	упаковка
48075903	матовый 001	3*3,7 л
48075906	5-15 %	1*14,9 л
48076003	полуматовый 002	3*3,7 л
48076006	16-40 %	1*14,9 л
48077503	полуглянцевый 003	3*3,7 л
48077506	60-80 %	1*14,9 л
48070603	высокоглянцевый	3*3,7 л
48070605	005 > 93 %	1*14,9 л

Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость при поставке:	402-005: DIN4 / 20°C = 70-90 сек 402-003: тиксотропная 402-002: тиксотропная 402-001: тиксотропная
Плотность основного продукта:	402-005: 1,067-1,127 кг/л 402-003: 1,262-1,342 кг/л 402-002: 1,036-1,096 кг/л 402-001: 1,036-1,096 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 38% по весу: 81%
VOC:	2004/42/IIВ(д)(840)650 VOC готового к использованию (г/л)= макс.650
Теоретический расход готовой смеси:	10-11 м²/л

Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к кривистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

402-005 / 402-003 3:1 + 25-30%

402-002 / 402-001 3:1 + 30-40%

GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров арт. 48072102 (1 л), 48072104 (5 л)

GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)*

Смешивание по объему

Срок жизни / 20°C = 5 ч



20-58 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
в зависимости от цвета

1,3 мм
2-3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 80-90 мкм (001, 002, 003), 60-70 мкм (005)

между слоями 15-20 мин / 20°C

сухое к пыли = 30 мин / 20°C
сухое на ощупь = 2 ч / 20°C
монтажная прочность = 5-8 ч / 20°C
полное высыхание = 10-12 ч / 20°C
полное высыхание = 40 мин / 60°C + 30 мин / 20°C

8-12 мин на коротких волнах

0-5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,18-0,23"
80-150 бар

допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке

001 / 002 / 003: 2 года

005: 4 года



* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302 и GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера медленный арт. 4099504 (5 л).