

# GRAVIHEL полиуретановый биндер 403 полуглянцевый

арт. 48070703 3,7 л.  
арт. 48070706 14,9 л.  
арт. 48070713 3,5 л.

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации. Покрытия на основе GRAVIHEL полиуретанового биндера 403 наносятся непосредственно на оцинкованную жель, но поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно выполнить испытания на адгезию. Если испытание на адгезию было негативным, то необходимо применить эпоксидный грунт. Рекомендуемое соотношение между биндером и тонерами составляет 80 : 20. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля тонеров может увеличиваться до соотношения 75 : 25.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80 : 20. Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт RAL арт. 48071803 (3,9л), эпоксидный грунт серый арт.48073906 (20л.)
Тип:	акрил - изоцианатный
Блеск:	блеск 60° = 84 – 89%
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,226 – 1,367 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 51%
VOC:	2004/42/IIВ(е)(840)380 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 380
Теоретический расход готовой смеси:	8 - 9 м <sup>2</sup> /л




3:1 + 10-15% GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров арт.48072102 (1л), 48072104 (5л)  
GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1л), 48072704 (5л)\*  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 5 часов



25 – 27 сек. DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм  
2 – 3 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 60 мкм



между слоями 10 минут /20°C



сухое к пыли /20°C= 20 мин.  
сухое на ощупь /20°C = 4 часа  
60°C = 30 мин.



8 - 12 мин. на коротких волнах



0 - 5% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1л), 48072704 (5л)  
0,23 – 0,33 мм  
80 – 200 бар



15 – 30% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1л), 48072704 (5л)  
Допускается нанесение кистью или валиком



GRAVIHEL полиуретановый биндер 403 полуглянцевый + GRAVIHEL матирующая добавка 2К арт.48073402 (1л)  
Степень блеска согласно технической информации на матирующую добавку

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

\* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202 и разбавитель GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера быстрый. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302 и GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера медленный.