

GRAVIHEL полиуретановый биндер 404

15

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070803	полуглянцевый 003	3*3,7л
48070806	41–70 %	1*14,9 л
48076313	высокоглянцевый 005	3*3,5 л
48076306	> 91 %	1*14,9 л

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации. Покрытия на основе GRAVIHEL полиуретанового биндера 404 наносятся непосредственно на оцинкованную жель без грунтования, но поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно провести испытания на адгезию.

Если испытание на адгезию было негативным, то необходимо применить эпоксидный грунт. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 RAL арт. 48071803 (3,9 л), серый арт. 48073903 (3,75 л), серый арт. 48073906 (20 л)
Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,236 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 31% по весу: 83%
VOC:	2004/42/IIВ(е)(840)470 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 470
Теоретический расход готовой смеси:	5–6 м ² /л



6:1 + 20–25% GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров арт. 48072102 (1 л), 48072104 (5 л) GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)*
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 5 часов



22–26 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,3 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 60–70 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 15 мин
сухое на ощупь / 20°C = 3 часа
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах



0-5% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года



* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302.