

# GRAVIHEL полиуретановый биндер 404

14

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070803	полуглянцевый 003	3*3,7л
48070806	41-70 %	1*14,9 л
48076306	высокоглянцевый 005 > 91 %	1*14,9 л

Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации. **Покрyтия на основе GRAVIHEL полиуретанового биндера 404 наносятся непосредственно на оцинкованную сталь без грунтования, но поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно провести испытания на адгезию.**

Если испытание на адгезию было негативным, то необходимо применить эпоксидный грунт. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

<b>Тип:</b>	акрил - изоцианатный
<b>Вязкость при поставке:</b>	тиксотропная
<b>Плотность основного продукта:</b>	404-005: 1,069-1,129 кг/л 404-003: 1,201-1,281 кг/л
<b>Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:</b>	по объему: 31% по весу: 83%
<b>VOC:</b>	2004/42/IIВ(е)(840)600 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 600
<b>Теоретический расход готовой смеси:</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л




6:1 + 20-25% GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров арт. 48072102 (1 л), 48072104 (5 л)  
GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)\*  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 5 ч



22-35 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C  
в зависимости от цвета



1,4 мм  
2-3 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 60-70 мкм



между слоями 10-15 мин / 20°C



сухое к пыли = 30 мин / 20°C  
сухое на ощупь = 3 ч / 20°C  
монтажная прочность = 8-10 ч / 20°C  
полное высыхание = 10-12 ч / 20°C  
полное высыхание = 40 мин / 60°C + 30 мин / 20°C



8-12 мин на коротких волнах



0-5% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)  
0,18-0,23"  
90-150 бар



допускается нанесение кистью или валиком  
разбавление: не требуется



Срок хранения в оригинальной упаковке  
**003:** 2 года  
**005:** 4 года

\* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302 и GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера медленный арт. 4099504 (5 л)..