

GRAVIHEL HS полиуретановый биндер 450

17

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48077703	матовый 001 5-15 %	3*3,7 л
48077706		1*14,9 л
48071103	высокоглянцевый 005 > 91 %	3*3,7 л
48071106		1*14,9 л

Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации (коммерческий транспорт, рельсовые транспортные средства и т.д.)
Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

HS - высокий сухой остаток

Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость при поставке:	450-005: DIN4 /20°C = 45-55 сек 450-001: тиксотропная
Плотность основного продукта:	0,943-1,023 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 51% по весу: 73%
VOC:	2004/42/IIВ(d)(420)380 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 380
Теоретический расход готовой смеси:	10-11 м²/л



450-005 3:1 + 15-20%

450-001 5:1 + 20-25%

GRAVIHEL отвердитель 2K HS полиуретанового биндера арт. 48072402 (1 л)

GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)

Для температуры 27-35°C GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера медленный арт.4099504 (5 л)

Смешивание по объему

Срок жизни / 20°C = 2 ч




18-27 сек DIN 53211 Ф4 /20°C



1,4 мм
2-3 бар

(в зависимости от типа распылительного устройства)
1,5 слоя = 60-70 мкм (001), 80-90 мкм (005)



между слоями 15 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 2 ч

сухое на ощупь / 20°C = 5 ч

монтажная прочность = 8-10 ч / 20°C

полное высыхание = 12-14 ч / 20°C

полное высыхание = 40 мин / 60°C + 60 мин / 20°C



10-15 мин на коротких волнах



0-10% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)

0,18-0,23"

60-120 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года