

GRAVIHEL полиуретановый биндер для дерева 602

ВЫВОДИТСЯ

20

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48071503	матовый 001	3*3,7 л.
48071506	5-15%	1*14,9 л.

Двухкомпонентное отделочное покрытие для защитной окраски деталей мебели. Применяется в мебельном производстве для окраски фасадов и корпусов, а также для дизайна изделий из дерева, МДФ, ДСП, шпона и массива.

Рекомендуемое соотношение между биндером и тонерами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля тонеров может увеличиваться до соотношения 75:25.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Подложка:	GRAVIHEL полиуретановый праймер для дерева арт. 48072004 (5л)
Блеск:	блеск 60° = 35 – 40%
Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,098 – 1,196 кг/л
Концентрация сухого вещества с учётом отвердителя:	по весу: 57%
VOC:	2004/42/IIВ(е)(840)540 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 540
Теоретический расход готовой смеси:	4 - 5 м ² /л



2:1 + 10 - 40% GRAVIHEL отвердитель 2K материалов для дерева арт. 48072602 (1л)
GRAVIHEL разбавитель 2K материалов для дерева арт. 48073302 (1л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 2 часа



18 – 20 сек. DIN 53211 Ф4 /20°C



1,8 мм
2 бар
1 слой = 100 мкм



между слоями 10 минут /20°C



сухое к пыли /20°C= 10 мин.
сухое на ощупь /20°C = 15 – 30 мин.



0 - 10% GRAVIHEL разбавитель 2K материалов для дерева арт. 48073302 (1л)
0,23 – 0,33 мм
80 – 200 бар

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

