

GRAVHEL биндер для базы 701

арт.	степень глянца	упаковка
48071603	матовый 001	3*3,9 л
48071606	5–15%	1*15,8 л

Покрyтия на основе биндера для базы в сочетании с бесцветным лаком используются для эксплуатации в жестких условиях, обеспечивают высокую атмосферную, механическую, химическую и ультрафиолетовую защиту. Цвет и эффект зависят от техники распыления. Важными параметрами являются расстояние, диаметр сопла, давление, рабочая вязкость и т.д. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастой составляет 80:20.

19

БИНДЕРЫ


Тип:	акриловый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	0,94–0,99 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 18% по весу: 41%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л) = макс. 770
Теоретический расход готовой смеси:	9–10 м ² /л



50–60% GRAVHEL разбавитель биндера для базы арт. 48073504 (5 л), 48073502 (1 л)
20–22 сек
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 15–25 мкм



между слоями 10–15 мин



дальнейшая обработка: 2К лак бесцветный

Срок хранения в оригинальной упаковке: 3 года

