

GRAVIHEL биндер для базы 701

21

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48071603	матовый 001	3*3,9 л
48071606	5–15%	1*15,8 л

Примечание:

В случае, когда выбранный цвет содержит флуоресцентный пигмент GRAVIHEL, необходима трехслойная система покрытий:

1-й слой	GRAVIHEL полиуретановый праймер 60 или эпоксидный грунт 50 RAL (75:25 – паста 01) толщина сухого покрытия = 60 мкм
2-й слой	GRAVIHEL биндер для базы 701-001 (80:20) 4 слоя (интервал между слоями до матовения и интервал перед нанесением лака = 20 мин), толщина сухого покрытия = 60 мкм
3-й слой	Любой 2К лак. В связи с тем, что флуоресцентные пигменты имеют низкую устойчивость к УФ лучам, лак следует наносить в 4 слоя, мин. толщина сухой пленки = 100 мкм.

Рекомендуемое соотношение между связующим и пастами составляет 80:20.

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 RAL арт. 48071803 (3,9 л), серый арт. 48073903 (3,75 л), 48073906 (20 л) (24-часовая сушка)
Тип:	акриловый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	0,915 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 18% по весу: 41%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л)= макс. 770
Теоретический расход готовой смеси:	9–10 м²/л

Покрытия на основе биндера для базы в сочетании с бесцветным лаком используются для эксплуатации в жестких условиях, обеспечивают высокую атмосферную, механическую, химическую и ультрафиолетовую защиту. Цвет и эффект зависят от техники распыления. Важными параметрами являются расстояние, диаметр сопла, давление, рабочая вязкость и т.д. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20.



50–60 % GRAVIHEL разбавитель биндера для базы арт. 48073504 (5 л), 48073502 (1 л)
20–22 сек
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 15–22 мкм



между слоями 10–15 мин



дальнейшая обработка: 2К лак бесцветный

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

