

# GRAVIHEL эпоксидный грунт 50

25

ГРУНТЫ

арт.	цвет	упаковка
48071803	RAL	3*3,9 л
48073903	серый	3*3,75 л
48073906		1*20 л

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и **предназначается для антикоррозийной защиты металлической поверхности различного типа: стальной, оцинкованной и алюминиевой.** Самостоятельно используется в качестве временного покрытия стальной поверхности, где требуется высокая химическая и механическая стойкость. Нанесение финишного покрытия возможно техникой «мокрым-по-мокрому». В комплексе с соответствующим отделочным покрытием подходит для эксплуатации в промышленности и морской среде. GRAVIHEL эпоксидный грунт RAL колеруется пастами GRAVIHEL по карте RAL или образцу заказчика. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15.

<b>Тип:</b>	эпоксидный полиамидамин
<b>Блеск:</b>	полуглянцевый
<b>Вязкость:</b>	тиксотропная
<b>Плотность основного продукта:</b>	1,499–1,685 кг/л
<b>Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:</b>	по объему: 48% по весу: 78%
<b>VOC:</b>	2004/42/IB(c)(540)520 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 520
<b>Теоретический расход готовой смеси:</b>	6–7 м <sup>2</sup> /л



3:1 + 30–40% GRAVIHEL эпоксидный отвердитель арт. 48072502 (1 л), 48072504 (5 л)  
GRAVIHEL эпоксидный разбавитель арт. 48073002 (1 л)  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 8 ч



37–40 сек  
DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,5–1,8 мм  
2–4 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 100–180 мкм



между слоями 15–20 мин / 20°C



сухое к пыли = 10 мин / 20°C  
сухое на ощупь = 3 ч / 20°C  
сухое для шлифования = 24 ч / 20°C  
сухое для шлифования = 1 ч / 60°C + 1 ч / 20°C



0–10% GRAVIHEL эпоксидный разбавитель арт. 48073002 (1 л)  
0,28–0,33"  
100 бар



допускается нанесение кистью или валиком  
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

