

GRAVHEL первичный грунт 55

26

ГРУНТЫ

арт.	цвет	упаковка
48071904	серый	3*5 л
48071906		1*20 л

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и **предназначается для защиты металлической поверхности различного типа: стальной, оцинкованной, алюминиевой и других металлов.** Самостоятельно используется в качестве временного рабочего покрытия для защиты различных стальных конструкций, обработанных пескоструйкой, а также в промышленной окраске, где требуется качественная антикоррозийная защита в период транспортировки и монтажа. При толщине пленки до 25 мкм сварочные работы, выполняемые позже, улучшают качество сварочного шва. Отличается очень коротким временем сушки.

Нанесение финишного покрытия возможно техникой «мокрым-по-мокрому». Подходит для временной эксплуатации в агрессивной промышленной среде и морской атмосфере. Может быть использован для ремонта промышленных и коммерческих транспортных средств.

Тип:	эпоксидный полиамидамин
Блеск:	матовый
Вязкость:	DIN4 / 20°C = 55–65 сек
Плотность основного продукта:	1,420–1,425 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 37% по весу: 68%
VOC:	2004/42/IIВ(с)(540)539 VOC готового к использованию (г/л) = макс. 539
Теоретический расход готовой смеси:	14–15 м ² /л



2:1 GRAVHEL эпоксидный отвердитель
арт. 48072502 (1 л), 48072504 (5 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 8 ч



Разбавление: не требуется
29–33 сек
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,5–1,8 мм
2–4 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 25–30 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C



сухое к пыли = 10 мин / 20°C
сухое на ощупь = 1 ч / 20°C
полное высыхание = 7 ч / 20°C
полное высыхание = 30 мин / 60°C + 30 мин / 20°C



Разбавление: не требуется
0,23–0,33"
60–100 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

