

GRAVIHEL матирующая добавка для 1К алкидного биндера

арт. упаковка
48073402 6*1 л



Используется для матирования финишного 1К покрытия на основе алкидного биндера. Степень блеска зависит от цветового оттенка, количества добавки, а также указанных ниже факторов. Для достижения аналогичного уровня блеска с темными оттенками необходимо добавить больше добавки для матирования.

Вариант использования для биндера, приготовленного в соотношении 85:15.

Финишное покрытие GRAVIHEL 201-004	90 г	80 г	70 г
GRAVIHEL матирующая добавка 1К	10 г	20 г	30 г
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (60°)	75-90 %	15-40 %	2-5 %

Срок хранения в оригинальной упаковке: 1 год

GRAVIHEL матирующая добавка 2К

арт. упаковка
48092702 6*1 л



Срок хранения в оригинальной упаковке: 1 год

Используется для матирования финишного 2К покрытия. Степень блеска зависит от цветового оттенка, количества добавки, а также указанных факторов. Для достижения аналогичного уровня блеска с темными оттенками необходимо добавить большее количество добавки для матирования.

Вариант использования для биндера, приготовленного в соотношении 85:15.

Финишное покрытие GRAVIHEL PUR 402-005	90 г	80 г	70 г	60 г
GRAVIHEL матирующая добавка 2К	10 г	20 г	30 г	40 г
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (60°)	70-85	50-80	15-50	5-20



ФАКТОР	ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
время ожидания перед нанесением следующего слоя	дольше	меньше
толщина слоя покрытия	большая	меньшая
вязкость готовой смеси	выше	ниже
разбавитель	медленнее	быстрее
высыхание	в ОСК	на воздухе

Важно:

Продукт может повредить смесительную крышку, поэтому GRAVIHEL матовую добавку для 1К и GRAVIHEL матирующую добавку для 2К НЕ СТОИТ смешивать в колеровочной установке. Нужно ее хорошо взболтать перед использованием и закрыть оригинальной крышкой после использования. Использование матовой добавки может снизить кроющую способность краски.