

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC

MOBHEL®



LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Толстослойное акрил-изоцианатное покрытие используется одновременно в качестве грунта и грунта-наполнителя. Адезия ко всем типам металла. Благодаря высокой вязкости, позволяет получить выравняющее покрытие большой толщины (до 180 мкм). Быстро сохнет и обеспечивает превосходную поверхность для последующих покрытий. Белый, серый и черный грунты могут смешиваться для достижения нужного тона. Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий. В комбинации с MOBHEL 2K отвердителем 750W позволяет выполнять ремонтные работы при температуре от +5 °С. Хорошо шлифуется, не забывая абразив.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л	41793802 – серый 41958002 – белый 41958112 – черный	3 x 3,5 л	41793833 – серый 41958033 – белый 41958133 – черный

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 750W		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,25 л	41825601	6 x 0,25 л	47769311	12 x 0,5 л	41672151
	6 x 1,0 л	41825612	6 x 1,0 л	47769302	4 x 5,0 л	41672114
	4 x 5,0 л	41825614				

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	белый, черный, серый (можно смешивать для достижения нужного тона).
	Плотность:	серый: 1,570 г/мл белый: 1,587 г/мл черный: 1,487 г/мл
		2004/42/II В(с) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II В (с)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	

ТИП ПОДЛОЖКИ	Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.
--------------	--

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBHEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.
------------------------	--

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC



MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	 	4 ч MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 700 10% MOBIHEL разбавитель 2100 4 ч MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 750 W 10% MOBIHEL разбавитель 2100*
		Пропорции смешивания по весу:	 	100 г MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 15 г MOBIHEL отвердитель 700 7 г MOBIHEL разбавитель 2100 100 г MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 15 г MOBIHEL отвердитель 750 W 7 г MOBIHEL разбавитель 2100*
		Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C	
		Рабочая вязкость:	32 – 37 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,6 – 2,0 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		Количество слоев:	1 – 3 слоя = 60 – 180 мкм	
		Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 10 мин / 20°C	
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1,5 часа = 60 мкм 4 – 5 часов = 180 мкм	
		При 60°C:	20 мин = 60 мкм 30 мин = 180 мкм	
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см	
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»	
		Шлифование с применением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»	

* При рабочей температуре +5 – +18 °С допускается использование MOBIHEL разбавителя 2500 арт. 41672914, но на время сушки MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC выбор разбавителя существенным образом не влияет.

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC

MOBHEL®

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		



Система подбора подложки
в зависимости от тона эмали
находится в разделе
Колористу по системе MOBHEL